

RÖFIX AB 950


Ločilni flis

Pravne in tehnične informacije: Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, in skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države (UNI, ONORM, SIA itd.) in priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj (npr. SMGV, OAP, QG-WDS).

Področja uporabe: Visoka raztržna sila filca zmanjša napetosti iz podlage in preprečuje njihovo delovanje na obloge. Filc predstavlja enakomerno vpojno podlago, ki preprečuje strižne napetosti zaradi nenekomernega nanosa in sušenja lepila. Zmanjšana je nevarnost pojava razpok (npr. na obstoječih keramičnih podlagah, naravnem kamnu, estrihih).

- Lastnosti:**
- Primerna za talno gretje
 - Ne razpade
 - Premošča razpoke

Izvedba:



Pogoji pri izvedbi: Med fazo obdelovanja in sušenja temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C. Dokler se površina ne posuši do konca, jo je treba zaščititi pred zmrzaljo, izsušitvijo (neposredna izpostavljenost soncu, vetru) in pred dodatnim vlaženjem (dež).

Podlaga: Podlaga mora biti čista, nosilna kakor tudi brez nečistoč (kot npr. prah, umazanija, cvetenje podlage itn.). Podlaga mora biti suha in ravna.

Obdelava podlage: Nanešen kontaktni premaz se mora sušiti najmanj 12 ur, vendar ne dlje kot 36 ur. CA-estrihe obrusimo in premažemo z kontaktnim premazom RÖFIX AP 310, ki ga razredčimo z vodo v razmerju 1:1 (Čas sušenja minimum 12 ur).


Priprava: Potrebne trakove ločevalnega filca pred obdelavo ustrezno prirežemo s škarjami ali z ustreznim nožem.


Izvedba: RÖFIX AB 950 Ločevalno koperno s pomočjo ustreznega lepila npr. RÖFIX AG 652 lepilom za ploščice plus (notranje površine) ali RÖFIX AG 650 elastično lepilo S1 (zunanje površine) brez gub zatesnimo. AG 665 lepilo za ploščice hitro enakomerno razdeliti z zobato gladilko (ne izpod 8 mm).

Varnostna opozorila: Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

Skladiščenje: Suho, zaščititi pred valgo in intenzivnim UV sevanjem (sonce, svetloba). Skladiščenje najmanj 12 mesecev, v skladu z uredbo 1907/2006/ES, priloga XVII, pri 20°C, 65% r.v.

Tehnični podatki:

SAP številka artikla	2000153191
Številka artikla	132054
Način pakiranja	
Količina po enoti	50 m ² /EN
Dolžina	5.000 cm
Širina	100 cm
Debelina	pribl. 0,08 cm
Strižna trdnost	pribl. 30 %
Skladiščenje	pribl. 27 %
	pribl. 0,23 kN
	> 5 °C < 30 °C



RÖFIX AB 950

Ločilni flis

Splošna navodila:

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.

Navedbe v tem tehničnem listu ustrezajo našemu dosedanjemu znanju in praktičnim izkušnjam iz uporabe.

Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost ter ne odgovarjamo za nadaljne odločitve uporabnika. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec mora vedno sam preizkusiti proizvod, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.

Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naš tehnično-svetovalni servis.

Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.com, lahko jih zahtevate tudi pri slovenskemu zastopniku.

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!