




RÖFIX AG 650 FLEX S1

Fleksibilno lepilo za keramiko C2 TE S1

| | |
|--|--|
| Pravne in tehnične informacije: | Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, in skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države (UNI, ONORM, SIA itd.) in priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj (npr. SMGV, OAP, QG-WDS). |
| Področja uporabe: | Fleksibilno (S1), izredno obstojno, vodoodbojno, tankoslojno lepilo po EN 12004 za polaganje slabo vpojne in nevpojne keramike na tla in stene. Posebej priporočljivo za terase, balkone in tla s talnim ogrevanjem. |
| Osnova materiala: | <ul style="list-style-type: none">• Cement• Kremenčev pesek (klasificiran)• Dodatki za izboljšanje obdelovalnih lastnosti |
| Lastnosti: | <ul style="list-style-type: none">• Netopno v vodi• Elastično (prožno)• Visoka odpornost proti lezenju• Podaljšan čas obdelave• Odporna proti zmrzali• Primerna za talno gretje• Na mineralne in organske podlage• RÖFIX Low-Dust tehnologija (manj prahu)• Primerno za velike formate. |
| Izvedba: |  |
| Pogoji pri izvedbi: | Med fazo obdelovanja in sušenja temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C. Dokler se površina ne posuši do konca, jo je treba zaščititi pred zmrzaljo, izsušitvijo (neposredna izpostavljenost soncu, vetru) in pred dodatnim vlaženjem (dež). |
| Podlaga: | Primeren za cementne estrih, estrihe na osnovi kalcijevega sulfata ter betonske površine (najmanj 6 mesecev star) in cementne in apneno cementne omete. Estrih na osnovi kalcijevega sulfata je pred polaganjem potrebno obrusiti. Paziti na dovoljeno preostalo vlago podlage. Preostala vlaga: Cementni estrih 2,5 %; kalcijev sulfatni estrih 0,5%; RÖFIX ZS 1,8 %. Pri mavčnih ometih in apneno mavčnih ometih je treba paziti na maks. preostalo vlago od 1%. Na dovolj zbiti podlagi (nevezano nasutje) dokončno vzdidan tlakovec pred fugiranjem pretresemo. |
| Obdelava podlage: | Grundiranje: RÖFIX AP 310 grundirno sredstvo zmešamo z vodo v razmerju 1:2 in premažemo površine, kjer potrebno doseči določeno vpojnost podlage ali vezavo prašnih delcev. Pri večjih neravninah v podlagi moramo uporabiti talno izravnalno maso (RÖFIX FN 615 Talna izravnalna masa ali RÖFIX FN 645 Univerzalna talna izravnalna masa), ki jo nanese po čim večji površini. Manjše neravnine (maksimum glej glede na debelino nanosa) lahko izravnamo z lepilom za keramiko. Manjše neravnine in luknje na površini se lahko popravijo z RÖFIX FS 630 STA. |
| Priprava: | Z močnejšim mešalnikom homogeno premešamo in po potrebi dodamo manjšo količino vode, da dobimo primerno obdelovalno konsistenco. Po mešanju pustimo zoreti pribl. 2 min. Nato še enkrat z mešalnikom premešamo. |
| Izvedba: | RÖFIX Lepilo za ploščice nanese s ravno stranjo gladilke ter jo nato z zobčasto stranjo "počešemo" po možnosti v eni smeri. Če je zahtevano polaganje brez praznih mest pod ploščicami (npr. v trajno mokrem področju), je potrebno ploščice polagati po metodi Floating-Buttering. Ne nanašati več lepila kot lahko v odprtem času položite keramičnih ploščic. Ne uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ne mešati starega materiala z svežim. Ploščice zapeljemo po tankem sloju lepila. V roku 10 minut še lahko popravljamo njihovo lego. |
| Napotki za odstranjevanje: | Če je čas polaganja prekoračen, se nanese z gladilko sveže lepilo ter se z zobatim delom površino ponovno prečeše. S tem odstranimo tanke film posušenega lepila na površini nanosa. Špiralsta mešala so primerna za mešanje židkih materialov z visoko vizkozno kot je npr. lepilo za ploščice. |
| Varnostna opozorila: | Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka! |
| Skladiščenje: | Hraniti na suhem, na lesenih paletah. Datum proizvodnje je natisnjen na embalaži. Skladiščenje najmanj 12 mesecev, v skladu z uredbo 1907/2006/ES, priloga XVII, pri 20°C, 65% r.v. |



RÖFIX AG 650 FLEX S1

Fleksibilno lepilo za keramiko C2 TE S1

Tehnični podatki:

| SAP številka artikla | 2000569249 | 2000151508 |
|--------------------------|--|------------|
| Številka artikla | 124089 | 132059 |
| Način pakiranja | | |
| Napotki za embalaranje | V papirnatih vrečah, zaščitениh pred vlago. | |
| Količina po enoti | 5 kg/EN | 25 kg/EN |
| Enota na paleto | 216 EN/p | 48 EN/p |
| Enota na paleto (CH) | 42 EN/p | |
| | | 54 EN/p |
| Barva | siva | |
| Zrnavost | 0- 0,5 mm | |
| Potrebna količina vode | 1,4 l/EN | 7 l/EN |
| Poraba | <ul style="list-style-type: none">• 2,0 - 2,3 kg/m² z zobato gladilko (zob 6 mm)• 2,8 - 3,2 kg/m² z zobato gladilko (zob 8 mm)• 3,6 - 4,0 kg/m² z zobato gladilko (zob 10 mm) | |
| Navodilo za uporabo | Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike. | |
| Debelina nanosa | max. 15 mm | |
| Natezna trdnost | ≥ 1 MPa | |
| | 5 min | |
| Čas vgrajevanja mešanice | pribl. 3 h | |
| | 30 min | |
| Čas za popravila | pribl. 10 min | |
| | pribl. 24 h | |
| Obremenitev | 7 d | |
| Tehnični podatki | Zid: 12 ur Pod: 24 ur | |
| Certifikat o preiskusu | • MPA - Karlsruhe | |
| EN 12004 | C2 TE S1 | |
| | > 5 °C < 25 °C | |



RÖFIX AG 650 FLEX S1

Fleksibilno lepilo za keramiko C2 TE S1



Splošna navodila:

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.

Navedbe v tem tehničnem listu ustrezajo našemu dosedanjemu znanju in praktičnim izkušnjam iz uporabe.

Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost ter ne odgovarjamo za nadaljne odločitve uporabnika. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec mora vedno sam preizkusiti proizvod, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.

Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naš tehnično-svetovalni servis.

Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.com, lahko jih zahtevate tudi pri slovenskem zastopniku.

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!