




# RÖFIX AJ 612

## Perfuga/Mikroarmirana fugirna masa CG2 WA

<b>Pravne in tehnične informacije:</b>	Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, in skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države (UNI, ONORM, SIA itd.) in priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj (npr. SMGV, OAP, QG-WDS).
<b>Področja uporabe:</b>	Za fugiranje mozaikov in keramike kot tudi plošč iz naravnega in umetnega kamna na tleh in stenah z ozkimi fugami (do 6 mm). Primerna za površine s talnim ogrevanjem.
<b>Osnova materiala:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cement</li> <li>• Izbrani pesek</li> <li>• Dodatki za izboljšanje obdelovalnih lastnosti</li> <li>• Vodoodbojni dodatki</li> <li>• Pigmenti</li> </ul>
<b>Lastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Možnost obdelovanja v redkejši konsistenci.</li> <li>• Odporna proti zmrzali</li> <li>• Netopno v vodi</li> <li>• Primerna za talno greetje</li> <li>• Nizka nagnjenost k "cvetenju"</li> <li>• Brez topil in mehčal (L.F)</li> <li>• Brez topil in mehčal (L.F)</li> <li>• Visoka obrabna/abrazijska trdnost</li> <li>• Nizko navzemanje vlage</li> <li>• Nizka nagnjenost k "cvetenju"</li> <li>• Mikroarmirano</li> </ul>
<b>Izvedba:</b>	
<b>Pogoji pri izvedbi:</b>	Med fazo obdelovanja in sušenja temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C. Dokler se površina ne posuši do konca, jo je treba zaščititi pred zmrzaljo, izsušitvijo (neposredna izpostavljenost soncu, vetru) in pred dodatnim vlaženjem (dež).
<b>Podlaga:</b>	Fuge morajo biti suhe in brez lepila ter ostankov malte.
<b>Obdelava podlage:</b>	Vpijajoče podlage in ploščice moramo pred fugiranjem enakomerno navlažiti.
<b>Priprava:</b>	RÖFIX fugirno malto zmešamo z mešalnikom v čisti posodi s potrebno količino čiste vode v gladko homogeno maso brez grudic.
<b>Izvedba:</b>	Z gumijasto lopatico/gladilko ali z letvijo z gumo, nanesemo fugirno maso diagonalno na fuge. Ne uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ne mešati starega materiala z svežim. Ko se fugirna malta strdi, keramično podlago očistimo z gobo. Ostanke fugirne mase odstranimo s čisto, vlažno gobo. Po potrebi večkrat obrišemo.
<b>Napotki za odstranjevanje:</b>	Čiščenje fug izvedemo s prečnimi oz. poševnimi potegi preko fuge. Tako preprečimo izpiranje fug in zagotovimo lepo fugo. Čiščenje fug izvedemo s prečnimi oz. poševnimi potegi preko fuge. Tako preprečimo izpiranje fug in zagotovimo lepo fugo. Odstopanje barv zaradi gradbeno fizikalnih pogojev niso predmet reklamacij. Čiščenje fug izvedemo s prečnimi oz. poševnimi potegi preko fuge. Tako preprečimo izpiranje fug in zagotovimo lepo fugo. Voda v kopališčih: mora imeti pH-vrednost od 7,2 do 7,6 in karbonatno trdoto (= prehodna trdota vode) več kot > 10 °dH (idealno 10 - 13 °dH). Odstopanja poslabšajo trajnost fug. Izdelek ni primeren za termalna in solna kopališča! Ne fugiramo pri direktnem soncu. Čiščenje fug izvedemo s prečnimi oz. poševnimi potegi preko fuge. Tako preprečimo izpiranje fug in zagotovimo lepo fugo.
<b>Varnostna opozorila:</b>	Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!
<b>Skladiščenje:</b>	Hraniti na suhem, na lesenih paletah.



# RÖFIX AJ 612

Perifuga/Mikroarmirana fugirna masa CG2 WA

## Tehnični podatki:

SAP številka artikla	<b>2000569319</b>	<b>2000569326</b>	<b>2000569325</b>	<b>2000569324</b>	<b>2000569320</b>	<b>2000569395</b>	<b>2000569321</b>
Številka artikla	141285	141298	141297	141296	141291	145509	141292
Način pakiranja							
Količina po enoti	2 kg/EN	2 kg/EN	2 kg/EN	2 kg/EN	2 kg/EN	2 kg/EN	2 kg/EN
Enota na paleto	240 EN/p	240 EN/p	240 EN/p	240 EN/p	240 EN/p	240 EN/p	240 EN/p
Barva	antracit	bahama bež	bež	karamelna	siva	jasmin	manhattan
Potrebna količina vode	pribl. 0,6 l/EN	pribl. 0,6 l/EN	pribl. 0,6 l/EN	pribl. 0,6 l/EN	pribl. 0,6 l/EN	pribl. 0,6 l/EN	pribl. 0,6 l/EN
SAP številka artikla	<b>2000569322</b>	<b>2000569318</b>	<b>2000569311</b>	<b>2000569317</b>	<b>2000569316</b>	<b>2000569315</b>	<b>2000569312</b>
Številka artikla	141293	141284	141270	141283	141282	141281	141276
Način pakiranja							
Količina po enoti	2 kg/EN	2 kg/EN	5 kg/EN	5 kg/EN	5 kg/EN	5 kg/EN	5 kg/EN
Enota na paleto	240 EN/p	240 EN/p	75 EN/p	75 EN/p	75 EN/p	75 EN/p	75 EN/p
Barva	srebno siva	bela	antracit	bahama bež	bež	karamelna	siva
Potrebna količina vode	pribl. 0,6 l/EN	pribl. 0,6 l/EN	pribl. 1,45 l/EN	pribl. 1,45 l/EN	pribl. 1,45 l/EN	pribl. 1,45 l/EN	pribl. 1,45 l/EN
SAP številka artikla	<b>2000569396</b>	<b>2000569313</b>	<b>2000569314</b>	<b>2000569310</b>	<b>2000542781</b>	<b>2000542775</b>	<b>2000542774</b>
Številka artikla	145510	141277	141278	141269	147756	147750	147749
Način pakiranja							
Količina po enoti	5 kg/EN	5 kg/EN	5 kg/EN	5 kg/EN	15 kg/EN	15 kg/EN	15 kg/EN
Enota na paleto	75 EN/p	75 EN/p	75 EN/p	75 EN/p	24 EN/p	24 EN/p	24 EN/p
Barva	jasmin	manhattan	srebno siva	bela	antracit	bahama bež	bež
Potrebna količina vode	pribl. 1,45 l/EN	pribl. 1,45 l/EN	pribl. 1,45 l/EN	pribl. 1,45 l/EN	pribl. 4,2 l/EN	pribl. 4,2 l/EN	pribl. 4,2 l/EN
SAP številka artikla	<b>2000542776</b>	<b>2000542782</b>	<b>2000542779</b>	<b>2000542780</b>	<b>2000542786</b>	<b>2000542778</b>	<b>2000542784</b>
Številka artikla	147751	147757	147754	147755	147761	147753	147759
Način pakiranja							
Količina po enoti	15 kg/EN	15 kg/EN	15 kg/EN	15 kg/EN	15 kg/EN	15 kg/EN	15 kg/EN
Enota na paleto	24 EN/p	24 EN/p	24 EN/p	24 EN/p	24 EN/p	24 EN/p	24 EN/p
Barva	karamelna	temno-rjava	siva	svetlo rjava	jasmin	manhattan	mint
Potrebna količina vode	pribl. 4,2 l/EN	pribl. 4,2 l/EN	pribl. 4,2 l/EN	pribl. 4,2 l/EN	pribl. 4,2 l/EN	pribl. 4,2 l/EN	pribl. 4,2 l/EN
SAP številka artikla	<b>2000542783</b>	<b>2000542777</b>	<b>2000542785</b>	<b>2000542773</b>	<b>2000569825</b>	<b>2000569827</b>	<b>2000569479</b>
Številka artikla	147758	147752	147760	147748	145501	145504	145503
Način pakiranja							
Količina po enoti	15 kg/EN	15 kg/EN	15 kg/EN	15 kg/EN	20 kg/EN	20 kg/EN	20 kg/EN
Enota na paleto	24 EN/p	24 EN/p	24 EN/p	24 EN/p	48 EN/p	48 EN/p	48 EN/p
Barva	črna	srebno siva	terra	bela	antracit	bahama bež	bež



# RÖFIX AJ 612

## Perfuga/Mikroarmirana fugirna masa CG2 WA

Potrebna količina vode	pribl. 4,2 l/EN	pribl. 4,2 l/EN	pribl. 4,2 l/EN	pribl. 4,2 l/EN	pribl. 5,8 l/EN	pribl. 5,8 l/EN	pribl. 5,8 l/EN
SAP številka artikla	<b>2000569826</b>	<b>2000569828</b>	<b>2000569824</b>	<b>2000569823</b>	<b>2000569829</b>		
Številka artikla	145502	145505	145500	145499	145506		
Način pakiranja							
Količina po enoti	20 kg/EN	20 kg/EN	20 kg/EN	20 kg/EN	20 kg/EN		
Enota na paletu	48 EN/p	48 EN/p	48 EN/p	48 EN/p	48 EN/p		
Barva	karamelna	jasmin	manhattan	srebrno siva	terra		
Potrebna količina vode	pribl. 5,8 l/EN	pribl. 5,8 l/EN	pribl. 5,8 l/EN	pribl. 5,8 l/EN	pribl. 5,8 l/EN		
Izkoristek/liter	pribl. 0,904 ltr./kg						
Poraba	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0,4-0,6 kg/m<sup>2</sup> pri širini fuge 3 mm</li><li>• 0,8-1,2 kg/m<sup>2</sup> pri širini fuge 5 mm</li><li>• 2,0-2,5 kg/m<sup>2</sup> pri širini fuge 8 mm</li><li>• 3,5-4,0 kg/m<sup>2</sup> pri širini fuge 12 mm</li></ul>						
Navodilo za uporabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike.						
Širina fuge	2- 15 mm						
PH-vrednost	pribl. 12						
Potrebna količina vode	≤ 2 g po 30 min (EN 12808-5) ≤ 5 g po 240 min (EN 12808-5)						
Tlačna trdnost ( 28 d)	≥ 15 MPa						
Upogibno-natezna trdnost	≤ 6 MPa						
	pribl. 5 min						
Čas strjevanja	pribl. 2 h						
Izgled	pribl. 7 d						
	pribl. 24 h						
	> 5 °C < 30 °C						
Albanija	> 10 (idealno 10-13) °dH						

### Splošna navodila:

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.

Navedbe v tem tehničnem listu ustrezajo našemu dosedanjemu znanju in praktičnim izkušnjam iz uporabe.

Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost ter ne odgovarjamo za nadaljne odločitve uporabnika. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec mora vedno sam preizkusiti proizvod, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.

Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naš tehnično-svetovalni servis.

Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani [www.roefix.com](http://www.roefix.com), lahko jih zahtevate tudi pri slovenskem zastopniku.

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!