



RÖFIX AS 340

Tekoča folija



Pravne in tehnične informacije: Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, in skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države (UNI, ONORM, SIA itd.) in priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj (npr. SMGV, OAP, QG-WDS).

Področja uporabe: Za zaščito proti vlagi pod površinami s keramičnimi ploščicami v kuhinjah, kopalnicah, straniščih, garažah in pralnicah.


Osnova materiala:

- Akrilna disperzija
- Dodatki za izboljšanje obdelovalnih lastnosti

Lastnosti:

- Vodotesen
- Brez biocidov.
- Premošča razpoke
- Elastičen, prilagodljiv
- Dober oprijem

Izvedba:



Pogoji pri izvedbi: Med fazo obdelovanja in sušenja temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.

Obdelava podlage: Temeljito odstranimo ostanke malte in poškodovan beton.

Priprava: Vsebino dobro premešamo.

Izvedba: Zaščitni premaz proti vlagi nanese direktno iz posode na podlago z čopičem, valjčkom ali gladilko. Pri kritičnih podlagah in prehodih lahko izboljšamo delovanje produkta tako, da premaz ojačamo s tanko mrežo iz steklenih vlaken. Ne uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ne mešati starega materiala z svežim.

Varnostna opozorila: Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

Skladiščenje: Skladiščiti na hladnem, dobro zaprto, zaščiteno pred zmrzaljo. Skladiščenje najmanj 12 mesecev, v skladu z uredbo 1907/2006/ES, priloga XVII, pri 20°C, 65% r.v.

Tehnični podatki:

SAP številka artikla	2000569345	2000153184
Številka artikla	142848	132047
Način pakiranja		
Količina po enoti	7,5 kg/EN	15 kg/EN
Enota na paleto	72 EN/p	33 EN/p
Poraba	pribl. 1,2 kg/m ² /2A	
Navodilo za uporabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike.	
SD-vrednost	1,2 m	
Natezna trdnost	> 1,5 N/mm ²	
Natezna trdnost	pribl. 24 h	
Možno oblaganje	24 h	
Gostota strjenega betona (EN 12390-7)		



RÖFIX AS 340

Tekoča folija

Tehnični podatki:

SAP številka artikla	2000569345	2000153184
Gostota	1,5 kg/ltr.	
	$\geq 5\text{ °C} \leq 25\text{ °C}$	

Splošna navodila:

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.

Navedbe v tem tehničnem listu ustrezajo našemu dosedanjemu znanju in praktičnim izkušnjam iz uporabe.

Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost ter ne odgovarjamo za nadaljne odločitve uporabnika. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec mora vedno sam preizkusiti proizvod, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.

Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naš tehnično-svetovalni servis.

Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.com, lahko jih zahtevate tudi pri slovenskem zastopniku.

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!